

# Intopak Trass-Drainagebinder



## Drainagebinder

C 1 nach EN 12004 - Chromatarm nach TRGS 613 Werk trockenmörtel nach DIN 18 557 und DIN 1 053 (MG III).

## Anwendungsbereich

**Intopak Drainagebinder** eignet sich besonders für die Herstellung von Drainagemörtel zur Verlegung von Natursteinen und Platten im Außenbereich. Durch die besondere Sieblinie ohne Feinanteile wird ein Wasserdurchlässiger Mörtel erreicht, welcher keine kapillare Saugwirkung hat.

## Verarbeitung

Drainagemörtel wird mit üblichen Mörtelmischmaschinen gemischt.



Binder	Quarzsand	Wasser	Mind. Schichthöhe
250 kg	750 kg 2-3 mm	ca. 7 %	40 mm
200 kg	800 kg 3-4 mm	ca. 6 %	85 mm
150 kg	850 kg 3-6 mm	ca. 4 %	85 mm

## Nachbehandeln

Vor zu starker Sonneneinstrahlung sowie Wind und Regen schützen, ggf. Flächen nachbehandeln und abdecken.

## Technische Daten

Verpackungsgröße: 20 kg Inhalt

Lagerfähigkeit: Monate bei trockener und frostgeschützter Lagerung

Begehbar: nach 48 Stunden

Belastbar: nach 7 Tagen

Verarb.-temperatur: mindestens +5°C

Verarbeitungszeit: 3-4 Stunden

Verfügbar : nach 48 Stunden

## Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

